離型フィルムリスト

クリーンな環境下で高い精度の薄膜塗工を実現。
超軽剥離から重剥離まで様々なタイプをラインナップしており、
ご要望に応じたカスタマイズも対応可能です。

改定日 :2025年6月1日

離型剤カテゴリー	離型グレード	剥離荷重（mN）	測定テープ	特徴
シリコーン系	NL-ASI5	30(20)	Tesa7475 25mm (日東31B 50mm)	【超剥離シリーズ】 帯電防止・耐大気暴露性
	NM-ASI5	40(25)		
	FU-ASI5	40(30)		
	Q2-ASI5	40(30)		
	SR(S)	50	日東31B 50mm	縮合タイプ
	A3	50		付加タイプ・移行タイプ
	R	50		付加タイプ・低移行
	E	70		付加タイプ・低移行
	J0L	30		【J シリーズ】 耐大気暴露性 軽剥離～重剥離対応
	J0	60		
	J2	140		
	J4	250		
	J6	370		
	J8	520		
	K0-ASI5	50		【K-ASI5 シリーズ】 帯電防止・耐大気暴露性 軽剥離～中剥離対応
	K2-ASI5	100		
	K4-ASI5	150		
	K6-ASI5	240		
	K8-ASI5	360		
	H(1/2)	450		【H シリーズ】 その他剥離力もコントロール可
	H	900		
	H(1.4)	1300		
	H(2.0)	2000		
	HSP-ASI5	80		帯電防止・高速剥離安定性
	P	140		印刷特性付与
低シリコーン系	LS1	80	日東31B 50mm	加熱剥離安定性
	LS2	60		
	LS3	50		
非シリコーン系	★TRS	190	日東31B 50mm	超軽剥離
	★TRE	320		軽剥離
	SFL	680		
	★TR1	2200		中～重剥離
	★TR2	4100		
	★TR3	7300		
フロロシリコーン系	SS1AS	60	ニッパ No.100 50mm	付加/BPO硬化型シリコーン粘着用
	SS1BS	90		
	★SS7A	50		
	FSB6	70		付加硬化型シリコーン粘着用
	FSC6	70		
	★FSD5	50		付加/BPO硬化型シリコーン粘着用
	SS4A	100		付加硬化型シリコーン粘着用
	SS4C	270		

※上記に記載している数値は測定値であり、保証値ではございません。
※★印は開発中グレードとなります。

【測定方法】180°300㎜/minにてピール（常温初期）
【対応基材(PET)厚み】25μ・38μ・50μ・75μ・100μ・125μ・188μ・250μ
【その他対応基材】White PET・Matt PET・Sand Matt PET・Hair Line PET・Color Dry Lamination PET　等
【帯電防止処理】各種離型グレードに帯電防止処理可能。PFASフリー対応についてはご相談ください。

販売代理店
森村商事株式会社
MORIMURA BROS., INC.
産業資材化成品部　TEL：03-3432-3532